	KARTA TECHNICZNA	**Tynki HARD** ul,Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	HARD-LEP 2K	

Charakterystyka:
Klej **Hard-lep** to szybko schnąca dwuskładnikowa masa na bazie cementu, dyspersji polimerowych dodatków organicznych i wypełniaczy mineralnych do specjalistycznych zastosowań w budownictwie.
Dzięki szybkiemu wiązaniu przyklejone okładziny są mniej narażone na odspajanie od powierzchni co może mieć miejsce przy zastosowaniu klejów dyspersyjnych. Woda zawarta w kleju zostaje zużyta w reakcji utwardzania cementu, dzięki czemu ryzyko bardzo wolnego odprowadzania pary wodnej jest zmniejszone do minimum.

Zastosowanie:

Klej dyspersyjny Hard-Lep 2K przeznaczony jest do cienkowarstwowego przyklejania okładzin elastycznych Hard Elastico wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przygotowanie produktu:

Przed użyciem należy dokładnie połączyć ze sobą część suchą z mokrą w fabrycznym opakowaniu i przemieszać za pomocą mieszadła wstęgowego do uzyskania jednorodnej konsystencji. Odstawić na 5 minut i ponownie przemieszać po tej operacji klej jest gotowy do aplikacji. W przypadku dużej gęstości kleju dodać maksymalnie 100 g wody na 5kg opakowanie .

Aby ułatwić pracę wykonawczą i uniknąć pomyłek z rozważaniem składnika A i B klej dostępny jest wyłącznie w 5kg opakowaniach. Pamiętaj aby całość składnika ciekłego wymieszać z całością składnika suchego.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże przeznaczone musi być stabilne, czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Ubytki i pęknięcia w podłożu uzupełnić zaprawami wyrównującymi. Na tak przygotowane podłoże nanieść Grunt G-P produkcji firmy Hard.

Sposób nanoszenia:

Przyklejanie okładzin elastycznych

Klej nakładać na wyschnięte podłoże pacą zębatą 3mm, tak aby pasma spod pacy układały się prostopadle do klejonej deski. W zależności od warunków atmosferycznych, klej nałożyć na taką powierzchnie aby zdążyć nakleić imitację deski i nie dopuścić do jego przyschnięcia.

	KARTA TECHNICZNA	**Tynki HARD** ul,Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	HARD-LEP 2K	

Warunki aplikacji:
Wszystkie powierzchnie muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C i wyższa od +25°C. Nie aplikować przy dużym nasłonecznieniu. Po skończonej aplikacji narzędzia umyć w wodzie.
Zużycie: 2-2,5 kg/ m² .

Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Pomieszczenia po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytku. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie Charakterystyki produktu.
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.
Składowanie oraz transport:
Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 °C do +25 °C. Chronić masę przed mrozem.

Opakowania:
Składnik A 4,0 kg
Składnik B 1,0 kg
Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji.