HARD MOCNA · CHEMIA · BUDOWLANA	**KARTA TECHNICZNA**	**Tynki HARD** ul,Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	Tynk akrylowy HARD	

Charakterystyka:
Tynk akrylowy to wysokiej klasy produkt odporny na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zabrudzenia, niską nasiąkliwością powierzchniową i bardzo dobrą paro przepuszczalnością. Produkowany jest w szerokiej palecie kolorów. Jest łatwym w nakładaniu i wyprowadzaniu wzoru .
Zastosowanie:
Służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Przeznaczony jest do stosowania w systemach dociepleń budynków na styropianie wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych oraz na podłoża mineralne jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską.

Dane techniczne:
Zawartość części stałych: ok. 85% wag. (w zależności od odcienia)
Gęstość: ok. 1,8 g/cm^3
Konsystencja robocza (określona stożkiem pomiarowym) 10 - 10,5 cm
Wyrób zgodny z normą PN-EN 15824:2017-7
Kolorystyka: biała + wzornik kolorów HARD ,NCS
Faktura: baranek, kornik
Sposób użycia:
Przygotowanie podłoża
Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Ubytki i pęknięcia w podłożu uzupełnić, wyrównać powierzchnię ścian. Podłoże chłonne należy zagruntować preparatem gruntującym GRUNT G-P. Przed nałożeniem tynku akrylowego podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym pod tynki strukturalne HARD w kolorze zbieżnym z barwą tynku akrylowego. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być gładkie i o jednolitej chłonności.
Sposób nanoszenia: paca metalowa z stali nierdzewnej i paca plastykowa.
Rozcieńczanie: Produkt przygotowany do użycia. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą, maksymalnie 1,5%
Warunki aplikacji: wszystkie powierzchnie muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +25 °C , przy wilgotności względnej poniżej 65%.
Przygotowanie produktu: przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Mieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy tynkarskiej. Przed przystąpieniem do nakładania należy zaopatrzyć się dostateczną ilość tynku z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki .
Bezpośrednio po wykonaniu prac malarskich narzędzia należy umyć wodą.

	KARTA TECHNICZNA	Tynki HARD ul,Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	Tynk akrylowy HARD	

Nakładanie: Tynk akrylowy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu gładką pacą ze stali nierdzewnej. Pacą ściągnąć nadmiar tynku na grubość ziarna (zebrany materiał po przemieszaniu nadaje się do powtórnego użycia). Żądaną strukturę należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastyku. Zacierania powinno wykonywać się ruchami okrężnymi dla tynku baranek, ruchami pionowymi lub poziomymi dla typu kornik przy niewielkim nacisku na pacę..Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania tynku powinna się mieścić w zakresie od + 5°C do + 25°C. W celu obniżenia temperatury ścian i uniknięcia przyśpieszonego wyschnięcia nakładanego tynku należy stosować odpowiednie osłony. Absolutnie niedopuszczalne jest wykonanie tynków przy wilgotności powietrza powyżej 65%, podczas opadów atmosferycznych (deszcz] oraz w czasie silnych wiatrów. Warunki te należy utrzymać przynajmniej przez 48 godzin od nałożenia. Po wykonaniu tynku do momentu całkowitego wyschnięcia zaleca się stosować siatki lub folie ochronne w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem lub deszczem. W tym okresie niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej + 5°C. Większa wilgotność powietrza w okresie jesienno-zimowym wydłuża czas schnięcia tynku. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić do przebarwień tynku, w skrajnych przypadkach do obniżenia trwałości wyprawy i jej odspojeń. Zaleca się stosowanie na danej płaszczyźnie materiału z tej samej partii produkcyjnej.
Wybierając kolor tynku należy uwzględnić wskazówki zawarte na wzornikach koloru, dotyczące odporności koloru na promieniowanie UV. Kolory o współczynniku odbicia światła niższym niż 40% nie powinny być stosowane na całych powierzchniach ścian a jedynie jako dekoracyjne fragmenty elewacji.

Zużycie : w kg/m^2

Faktura	Grubość ziarna w mm		
	1,0	1,5	2,0
Baranek	1,8 – 2,2	2,3 - 2,8	3,0 -3,5
Kornik		2,1 – 2,5	2,8 – 3,2

Czas schnięcia: W temperaturze 20°C przy wilgotności względnej powietrza 65%, tynk schnie min. 24 godziny.
Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie Charakterystyki produktu.
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.

Ochrona środowiska: Pozostałości po tynku nie usuwać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 °C do +25 °C. Chronić przed mrozem.
Opakowania: 25 kg
Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

–