	KARTA TECHNICZNA	**Tynki HARD** ul,Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	Tynk mozaikowy HARD	

Charakterystyka:
Mozaikowy tynk dekoracyjny to wysokiej klasy produkt wytwarzany na bazie dyspersji akrylowej oraz starannie dobranych, wysokiej jakości barwionych piasków kwarcowych. Tynk jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne i naprężenia termiczne, odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Odporność na szorowanie pozwalana częste mycie bez ryzyka zniszczenia powłoki.

Zastosowanie:
Tynk mozaikowy to dekoracyjno-ochronna masa tynkarska do wykonywania cienkowarstwowych wypraw na zewnątrz i wewnątrz budynków, na typowe podłoża budowlane. Ze względu na wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne szczególnie polecana na cokoły, gzymsy, pilastry oraz do ozdobnego wykańczania ścian wewnętrznych w pomieszczeniach intensywnie eksploatowanych (korytarze, klatki schodowe, poczekalnie) jak również lamperie. Zastosowana wysokiej jakości dyspersja akrylowa gwarantuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża, ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych, jednocześnie zmniejszając do minimum nasiąkliwość podłoża. Tynk dostępny jest w gamie kolorystycznej wg wzornika .
Uwaga: nie zaleca się stosowania tynku mozaikowego na powierzchniach poziomych na zewnątrz budynku..

Dane techniczne:
Zawartość części stałych: ok. 80% wag.
Gęstość: ok. 1,80 g/cm^3
Kolorystyka: wg. wzornika

Sposób użycia:
Przygotowanie podłoża
Tynk mozaikowy nanosić na zagruntowaną powierzchnię środkiem gruntującym pod tynki strukturalne HARD zabarwionym na kolor zbliżony do nakładanego tynku mozaikowego (gruntować powierzchnię należy 24 godziny przed nałożeniem tynku).Podłoża budowlane przed zagruntowaniem środkiem gruntującym pod tynki strukturalne HARD powinny być czyste, równe, nośne, odtłuszczone, zwarte. Luźne ziarna i zanieczyszczenia należy usunąć w sposób mechaniczny lub wodą pod ciśnieniem.
Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić zaprawą wyrównującą. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować czterotygodniowy okres sezonowania.
Przygotowanie produktu
Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać wiertarką wolnoobrotową
z mieszadłem koszykowym. Produkt jest gotowy do użycia i nie wolno dodawać wody.
Nakładanie
Masę tynkarską należy nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, równomierną warstwą na grubość ziarna. Następnie powierzchnię należy wygładzić pacą do uzyskania jednolitej - gładkiej powierzchni. Zbyt mocne wygładzanie może doprowadzić do powstania przetarć między ziarnami. Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotność

względna powietrza nie powinna przekraczać 65%, a temperatura powietrza, podłoża oraz materiału powinna być w zakresie od +5 do +25 °C. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

W celu uniknięcia śladów połączeń konieczne jest wykonanie odrębnych elementów architektonicznych w sposób ciągły, w jednym cyklu roboczym tzw. metodą mokre na mokre.

Wysychanie:
W temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności powietrza (ok. 65%)
czas wysychania wyprawy wynosi około 12 godzin. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje po 48 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku i powodują trudności w aplikacji. Nowo nałożony tynk chronić przed opadami atmosferycznymi do jego całkowitego utwardzenia.
Zużycie:
Średnie zużycie tynku mozaikowego wynosi: 3,0-4,0 kg/m² przy granulacji 1,5 mm
Średnie zużycie tynku mozaikowego wynosi: 2,0-3,0 kg/m² przy granulacji 1,0 mm
Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie Charakterystyki produktu.
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.
Ochrona środowiska: Pozostałości po tynku nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 °C do +25 °C. Chronić przed mrozem.
Opakowania: 25,0 kg
Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji.

	KARTA TECHNICZNA	**Tynki HARD** ul,Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	Tynk mozaikowy HARD	