HARD MOCNA · CHEMIA · BUDOWLANA	**KARTA TECHNICZNA**	**Tynki HARD** ul,Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	Lakier renowacyjny K-2	

Zastosowanie:
Lakier służy renowacji kamiennego dywanu w okresie jego eksploatacji.
Przywraca połysk kamiennego dywanu.
Charakterystyka:
Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy to wysokiej klasy produkt bezrozpuszczalnikowy. Charakteryzuje się wysokim połyskiem,bardzo dobrą elastycznością, wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz inne warunki atmosferyczne.

Dane techniczne:
Gęstość w temp. 20°C:
Składnik A - 0,99 g/cm^3
Składnik B - 1,15 g/cm^3
Stopień połysku: wysoki połysk

Sposób użycia:
Przygotowanie podłoża
Powierzchnię kamiennego dywanu wyczyścić z brudu, kurzu i luźnych części.
Czyścić wodą pod ciśnieniem,szczotką,odkurzaczem itp.
Sposób nanoszenia: Wałek
Rozcieńczanie: Nie rozcieńczać. Produkt gotowy do użytku.
Warunki aplikacji: wszystkie powierzchnie muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C przy wilgotności względnej poniżej 65%.
Przygotowanie lakieru:
Składniki A i B przeznaczone do użycia powinny mieć temperaturę ok. 15 °C
Zawartość opakowania z składnikiem B wlać w całości do opakowania z składnikiem A. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym ok. 3 minut tak aby lakier się nie napowietrzył.
Należy natychmiast przystąpić do aplikacji ze względu na zachodzącą reakcję utwardzania.
Przydatność w temperaturze +10 °C ok. 40 minut
Przydatność w temperaturze +20 °C ok. 25 minut
Przydatność w temperaturze +25 °C ok. 15 minut

Nakładanie: Na czystą i suchą powierzchnię kamiennego dywanu nakładać lakier wałkiem.
Wydajność: od 0,13-0,15 kg/ m² w zależności od zastosowanej frakcji kruszywa.
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić przy pomocy rozpuszczalnika (aceton lub ksylen).

Czas schnięcia: W temperaturze 20°C przy wilgotności względnej powietrza 65%, ok. 24 godzin.
Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie Charakterystyki produktu.
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.
Ochrona środowiska: Pozostałości po Lakieru renowacyjnym nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 °C do +25 °C. Chronić przed mrozem.

Okres przydatności do użycia:

Składnik A	12 miesięcy od daty produkcji.
Składnik B	6 miesięcy od daty produkcji